

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cadoro

Dekoratívna farba pre interiéry, s dúhovým efektom



SÉRIA 379

CADORO - V.2024-09-23

POPIS

CADORO je dekoratívny vrchný náter pre interiéry so zvláštnymi dúhovými efektmi, hodvábneho vzhľadu a mäkký na dotyk, schopný znovu vytvoriť obývané priestory s klasickým a moderným efektom.

Jednoduché používanie umožňuje prostriedku CADORO realizovať rôzne dekoratívne efekty podľa používanej techniky, fantázie a premenlivé efekty podľa uhlu odrazu svetla.

Certifikát Redcert²: produkt znižuje spotrebu fosílnych zdrojov využívaním obnoviteľných surovín v hodnotovom reťazci.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
 - Betónové plochy.
 - Povrchy sadrové a sadrokartónové.
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripraví podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.
Nepoužívať na čerstvé a tendenčne zásadité podklady, ponechať primeraný čas na vyzretie, spravidla štyri týždne.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: akrylový kopolymér vo vodnej emulzii.
 - Pigmenty a plnivá: dúhové plnivá
 - Rozpúšťadlo: voda
 - Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A+
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
 - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk jedna hodina,

schopný ďalšieho náteru za 6 hodín.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.
- Vyrovať nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
- Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom; odstrániť prach.
- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.
- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006 Nástenný akrylový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
- Naniesť najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND 3880019 vodou zriedeného na 30-35 %, valčekom alebo štetcom na dosiahnutie rovnomerného podkladu, ideálneho pre nanášanie. Neodporúča sa používanie iných podkladov.
- Pristúpiť k nanieseniu prostriedku CADORO ako je to uvedené v spôsobe použitia.

*(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nástroje: štetec, hladítko nerezové / plastické.

- Počet vrstiev: 2

- Riedenie: pripravený na použitie.

Používané spôsoby:

- Naniesť CADORO na suchý podklad, štetcom alebo hladítkom z plastickej hmoty alebo oceľovým, rovnomerným rozotrením produktu.

Po vysušení prvej vrstvy, naniesť hladítkom z umelej hmoty alebo z ocele ďalšiu vrstvu CADORO a vytvárajúc nástrojom krúženie v protiahlých smeroch vytvorí dvojtónový vzhľad.

- Očistenie nástroja sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Očistenie múru: po najmenej 20 dňoch vodou.

- Orientačná výdatnosť: 4-6 m²/l v dvoch vrstvách podľa želaného vzhľadu a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE Produkt je dostupný v hotových odtieňoch, použiteľných tiež ako tintometrické základy, striebro (0070), hliník (0170), zlato (0190), bronz (0150), meď (0160), bridlica (0180).
Farebnosť sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico.
Okrem toho je možné produkt zafarbiť farbami COLORADO serie 548.
V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)
Obsahuje max: 200 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU Dekoratívny vrchný náter dúhový pre interiéry.
Nátery na vopred pripravené povrchy v interiéri, dekoratívnym náterom muriva CADORO serie 379, na báze akrylového kopolyméru vo vodnej emulzii, v najmenej dvoch vrstvách podľa udanej výdatnosti.
Dodávka a pokládka materiálu € na m²